














LÍNEA PAVIFLEX

			Chroma Concept, Thru, Dinamic y Intensity	Thru y Dinamic	Sixty
	Clasificación ISO 10874 EN 685		23	23	23
			33	34	33
			41	42	41
	Espesor total	NBR 7374	2,0mm	3,2mm	2,0mm
	Espesor capa de uso	NBR 7374	2,0mm	3,2mm	2,0mm
	Peso Total	NBR 7374	4,36kg/m ²	6,98kg/m ²	4,36kg/m ²
	Formato	NBR 7374	300x300mm	300x300mm	600x600mm
	Reacción al fuego	NBR 8660	Clase II A	Clase II A	Clase II A
	Propiedades electrostáticas	EN 1815	≤ 2Kv en concreto	≤ 2Kv en concreto	≤ 2Kv en concreto
	Absorción a ruidos de impacto	EN ISO 717-2	2dB	2dB	2dB
	Calefacción radiante	-	máx 27 °C	máx 27 °C	máx 27 °C
	Resistencia térmica	EN 12667	0,01m ² K/W	0,01m ² K/W	0,01m ² K/W
	Resistencia química	ISO 26987 (EN 423)	Buena Resistencia	Buena Resistencia	Buena Resistencia
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9	R9	R9
	Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 4	≥ 4	≥ 4
	Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 10µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 10µg/m ³ (después de 28 días)

www.tarkettlatam.com